

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-334424

(43)Date of publication of application : 22.11.2002

(51)Int.Cl.

G11B 5/738

G11B 5/65

G11B 5/851

(21)Application number : 2001-138170

(71)Applicant : SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing : 09.05.2001

(72)Inventor : MOCHIZUKI NORIO

SHIMIZU KENJI

SAKAWAKI AKIRA

YO TERU

KOKUBU MASATO


SAKAI HIROSHI

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME AND MAGNETIC RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic recording medium in which the crystal orientation of the magnetic film can be increased and the magnetic particles can be made fine, and to provide a method for manufacturing the medium and a magnetic recording and reproducing device.

SOLUTION: A soft magnetic base film 2, orientation controlling film 4, perpendicular magnetic film 5 and protective film 6 are formed on a nonmagnetic substrate 1. The orientation controlling film 4 consists of an alloy containing a first element and a second element which can form a solid solution with the first element. The first element is Ru and/or Re while the second element has the solid solution limit with the first element and does not form the hcp structure as a single crystal.



1 : 非磁性基板
2 : 軟磁性下地膜
3 : 方位制御層
4 : 方位制御層
5 : 垂直磁化膜
6 : 保護膜
7 : 保護膜

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-334424
(P 2 0 0 2 - 3 3 4 4 2 4 A)
(43) 公開日 平成14年11月22日 (2002. 11. 22)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコ-ト (参考)
G11B 5/738		G11B 5/738	5D006
5/65		5/65	5D112
5/851		5/851	

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全12頁)


(21) 出願番号	特願2001-138170 (P 2001-138170)	(71) 出願人	000002004 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門 1 丁目13番 9 号
(22) 出願日	平成13年 5 月 9 日 (2001. 5. 9)	(72) 発明者	望月 寛夫 千葉県市原市八幡海岸通 5 番の 1 昭和電 工エイチ・ディー株式会社内
		(72) 発明者	清水 謙治 千葉県市原市八幡海岸通 5 番の 1 昭和電 工エイチ・ディー株式会社内
		(74) 代理人	100064908 弁理士 志賀 正武 (外 6 名)
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体、その製造方法、および磁気記録再生装置

(57) 【要約】

【課題】 磁性膜の結晶配向性を高め、かつ磁性粒子を微細化することができる磁気記録媒体、その製造方法、および磁気記録再生装置を提供する。

【解決手段】 非磁性基板 1 上に、軟磁性下地膜 2 と、配向制御膜 4 と、垂直磁性膜 5 と、保護膜 6 とが設けられ、配向制御膜 4 は、第 1 元素と、この第 1 元素に対し固溶可能な第 2 元素とを含む合金からなり、第 1 元素が、Ru および / または Re であり、第 2 元素が、第 1 元素に対する固溶限界を有し、かつその単体結晶が h c p 構造をとらないものである。



- 1 : 非磁性基板
- 2 : 軟磁性下地膜
- 3 : 配向制御下地膜
- 4 : 配向制御膜
- 5 : 垂直磁性膜
- 6 : 保護膜
- 7 : 潤滑膜

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、配向制御下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜とが設けられ、

配向制御膜は、第 1 元素と、この第 1 元素に対し固溶可能な第 2 元素とを含む合金からなり、

第 1 元素が、Ru および／または Re であり、

第 2 元素が、第 1 元素に対する固溶限界を有し、かつその単体結晶が h c p 構造をとらないものであることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項 2】 第 2 元素が、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Ni、Pd、Pt、Ir のうちから選ばれる少なくとも 1 種であることを特徴とする請求項 1 記載の磁気記録媒体。

【請求項 3】 非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、配向制御下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜とが設けられ、

配向制御膜は、Si 酸化物、Zr 酸化物、Hf 酸化物、Ti 酸化物、Al 酸化物、C、B のうちから選ばれる少なくとも 1 種を、Ru および／または Re に添加した合金からなるものであることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項 4】 配向制御下地膜は、NiAl、FeAl、CoFe、CoZr、NiTi、AlCo、AlRu、CoTi のうち 1 種または 2 種以上の合金を主成分とするものであることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のうちいずれか 1 項記載の磁気記録媒体。

【請求項 5】 軟磁性下地膜と垂直磁性膜との間隔が 60 nm 以下であることを特徴とする請求項 1 ～ 4 のうちいずれか 1 項記載の磁気記録媒体。

【請求項 6】 非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、配向制御下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜とを設ける磁気記録媒体の製造方法であって、

配向制御膜を、第 1 元素と、この第 1 元素に対し固溶可能な第 2 元素とを含む合金からなり、第 1 元素が Ru および／または Re であり、第 2 元素が、第 1 元素に対する固溶限界を有し、かつその単体結晶が h c p 構造をとらないものとすることを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 7】 非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、配向制御下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜とを設ける磁気記録媒体の製造方法であって、

配向制御膜を、Si 酸化物、Zr 酸化物、Hf 酸化物、

Ti 酸化物、Al 酸化物、C、B のうちから選ばれる少なくとも 1 種を、Ru および／または Re に添加した合金からなるものとすることを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 8】 請求項 1 ～ 7 のうちいずれか 1 項記載の磁気記録媒体と、該磁気記録媒体に情報を記録再生する磁気ヘッドとを備えたことを特徴とする磁気記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、磁気記録媒体、その製造方法、およびこの磁気記録媒体を用いた磁気記録再生装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、磁性膜内の磁化容易軸が主に基板に対し平行に配向した面内磁気記録媒体が広く用いられている。面内磁気記録媒体において、高記録密度化を実現するには、ノイズを低くすることが必要となるが、ノイズ低減のため磁性粒子の小粒径化を図ると、この粒子の体積が小さくなるため、熱揺らぎに起因する再生特性の悪化が生じやすくなる。また、記録密度を高めた際に、記録ビット境界での反磁界の影響により媒体ノイズが増加することがある。これに対し、磁性膜内の磁化容易軸が主に基板に対し垂直に配向した、いわゆる垂直磁気記録媒体は、高記録密度化した場合でも、ビット境界での反磁界の影響が小さく、境界が鮮明な記録磁区が形成されるため、熱揺らぎ特性およびノイズ特性を高めることができることから、大きな注目を集めている垂直磁気記録媒体の例としては、特開昭 60 - 214417 号公報、特開昭 63 - 211117 号公報に開示されたものを挙げることができる。垂直磁気記録媒体の垂直磁性膜には、通常、磁気異方性を大きくできる CoCr 合金などの Co 合金が用いられる。非磁性基板上に直接 Co 合金磁性膜を形成した場合には、磁性膜の結晶配向性が劣化し、柱状結晶の粒径も不均一となるため、非磁性基板と垂直磁性膜との間に下地膜を設けることによって、磁性膜の結晶配向性（C 軸配向性）を向上させる試みがなされてきた。Ti 等の六方最密充填構造材料は、結晶が（0001）に配向しやすいため、これを下地膜に用いることによって、Co 合金磁性膜の配向性を改善することができることが報告されている。Ti を含む下地膜を用いた垂直磁気記録媒体に関しては、IEEE Transactions on Magnetics MAG., 19(1983)1644 に記載されている。特公平 7 - 101495 号公報には、Ti 含有下地膜の下に Si、Ge、Sn などからなる膜を設けることにより、Ti 含有下地膜と Co 合金磁性膜の C 軸配向性を高める手法が提案されている。また特許第 2669529 号公報には、Ti 含有下地膜に他の元素を含有させることにより、下地膜と Co 合金磁性膜との間の格子の整合性を高め、Co 合金磁性膜の結晶配向性を向上させ

る手法が提案されている。

【 0 0 0 3 】

【発明が解決しようとする課題】近年では、垂直磁気記録媒体の磁気特性を向上させ、さらなる高記録密度化を実現するため、再生出力を高め、ノイズを減少させることが要望されている。しかしながら、上記従来の磁気記録媒体では、結晶配向性が不十分となりやすく、しかも磁性粒子を微細化するのが難しいことから、十分な磁気特性を得ることができないのが現状である。特に、結晶粒を微細化するために下地膜の膜厚を薄くした場合において、初期成長層の影響によって下地膜の結晶粒が不均一となり、垂直磁性膜の結晶配向性が劣化することがあった。また近年、垂直磁性膜と基板との間に、軟磁性材料からなる軟磁性下地膜（いわゆる裏打ち層）を設け、磁気ヘッドと磁気記録媒体との間の磁束の出入りの効率を向上させた磁気記録媒体が提案されている。この磁気記録媒体では、記録再生時において、磁気ヘッドからの磁束が、垂直磁性膜、軟磁性下地膜を経由する閉磁路を形成することから、磁束の出入りの効率が増し、高密度の記録再生が可能になる。しかしながら、従来の磁気記録媒体では、垂直磁性膜の結晶配向性が不十分で磁気異方性が劣るために上記閉磁路が不安定になりやすく、記録再生特性、熱揺らぎ特性、記録分解能などが不十分となりやすい問題があった。本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、磁性膜の結晶配向性を高め、かつ磁性粒子を微細化することができる磁気記録媒体、その製造方法、および磁気記録再生装置を提供することを目的とする。

【 0 0 0 4 】

【課題を解決するための手段】本発明の磁気記録媒体は、非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、配向制御下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜とが設けられ、配向制御膜が、第 1 元素と、この第 1 元素に対し固溶可能な第 2 元素とを含む合金からなり、第 1 元素が、Ru および／または Re であり、第 2 元素が、第 1 元素に対する固溶限界を有し、かつその単体結晶が h c p 構造をとらないものであることを特徴とする。第 2 元素としては、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Ni、Pd、Pt、Ir のうちから選ばれる少なくとも 1 種を挙げることができる。配向制御膜の材料としては、Si 酸化物、Zr 酸化物、Hf 酸化物、Ti 酸化物、Al 酸化物、C、B のうちから選ばれる少なくとも 1 種を、Ru および／または Re に添加した合金を挙げることができる。配向制御下地膜は、NiAl、FeAl、CoFe、CoZr、NiTi、AlCo、AlRu、CoTi のうち 1 種または 2 種以上の合金を主成分とするものであるのが好ましい。軟磁性下地膜と垂直磁性膜との間隔は、60 nm 以下とするのが好ましい。

【 0 0 0 5 】本発明の磁気記録媒体の製造方法は、非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、配向制御下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜とを設ける磁気記録媒体の製造方法であって、配向制御膜を、第 1 元素と、この第 1 元素に対し固溶可能な第 2 元素とを含む合金からなり、第 1 元素が Ru または Re であり、第 2 元素が、第 1 元素に対する固溶限界を有し、かつその単体結晶が h c p 構造をとらないものとすることを特徴とする。本発明の磁気記録媒体の製造方法は、配向制御膜を、Si 酸化物、Zr 酸化物、Hf 酸化物、Ti 酸化物、Al 酸化物、C、B のうちから選ばれる少なくとも 1 種を、Ru および／または Re に添加した合金からなるものとすることもできる。

【 0 0 0 6 】本発明の磁気記録再生装置は、上記磁気記録媒体と、該磁気記録媒体に情報を記録再生する磁気ヘッドとを備えたことを特徴とする。

【 0 0 0 7 】

【発明の実施の形態】図 1 は、本発明の一実施の形態である磁気記録媒体の構成を模式的に示す断面構成図である。図 1 に示すように、本実施形態の磁気記録媒体は、非磁性基板 1 上に、軟磁性下地膜 2 と、配向制御下地膜 3 と、配向制御膜 4 と、垂直磁性膜 5 と、保護膜 6 と、潤滑膜 7 とが設けられて構成されている。基板 1 としては、磁気記録媒体用基板として一般に用いられている NiP メッキ膜を有するアルミニウム合金基板、ガラス基板（結晶化ガラス、強化ガラス等）、セラミックス基板、カーボン基板、シリコン基板、シリコンカーバイド基板を挙げることができる。またこれらの基板に NiP 膜をメッキ法やスパッタ法などにより形成した基板を挙げることができる。基板 1 の表面の平均粗さ Ra は、0.01 ~ 2 nm（好ましくは 0.05 ~ 1.5 nm）とするのが好適である。表面平均粗さ Ra がこの範囲未満であると、媒体への磁気ヘッドの吸着や、記録再生時の磁気ヘッド振動が起こりやすくなる。また表面平均粗さ Ra がこの範囲を越えるとグライド特性が不十分となりやすい。

【 0 0 0 8 】軟磁性下地膜 2 は、垂直磁性膜 5 の磁化をより強固に基板 1 と垂直な方向に固定するために設けられているものである。軟磁性下地膜 2 を構成する軟磁性材料としては、Fe を 60 at % 以上含有する Fe 合金を用いることができる。この材料としては、FeCo 系合金（FeCo、FeCoV など）、FeNi 系合金（FeNi、FeNiMo、FeNiCr、FeNiSi など）、FeAl 系合金（FeAl、FeAlSi、FeAlSiCr、FeAlSiTiRu など）、FeCr 系合金（FeCr、FeCrTi、FeCrCu など）、FeTa 系合金（FeTa、FeTaC など）、FeC 系合金、FeN 系合金、FeSi 系合金、FeP

系合金、FeNb系合金、FeHf系合金を挙げることができる。軟磁性下地膜2は、FeAlO、FeMgO、FeTa₂N、FeZr₂Nなどの微細結晶を有する構造とすることができる。またこの微細結晶がマトリクス中に分散されたグラニューラ構造を有する構成とすることもできる。軟磁性下地膜2には、上記のほかCoを80at%以上含有し、かつZr、Nb、Ta、Cr、Mo等のうち少なくとも1種以上を含有するCo合金を用いることができる。例えば、CoZr、CoZrNb、CoZrTa、CoZrCr、CoZrMoなどを好適なものとして挙げることができる。また、軟磁性下地膜2は、アモルファス構造をなす合金からなるものとすることもできる。

【0009】軟磁性下地膜2は、その飽和磁束密度が0.8T以上であることが好ましい。飽和磁束密度が0.8Tより小さい場合には、再生波形が乱れ、ノイズが増加するおそれがある。また、軟磁性下地膜2の保磁力は可能な限り小さくすることが好ましいが、実用的には、200(Oe) (15.8×10³A/m) より小さくすれば十分な磁気特性を得ることができる。

【0010】軟磁性下地膜2の厚さは、軟磁性下地膜2を構成する材料の飽和磁束密度によって適宜設定される。具体的には、軟磁性下地膜を構成する材料の飽和磁束密度B_s(T)と、軟磁性下地膜2の膜厚t(nm)の積であるB_s・t(T・nm)が、40T・nm以上(好ましくは60T・nm以上)であることが望ましい。

【0011】軟磁性下地膜2の表面(配向制御下地膜3側の面)は、軟磁性下地膜2を構成する材料が部分的または完全に酸化されて構成されていることが好ましい。この酸化部分(酸化層)の厚さは0.1nm以上3nm未満とするのが好ましい。軟磁性下地膜2が酸化された状態はオージェ電子分光法、SIMS法などにより確認することができる。また軟磁性下地膜2表面の酸化部分(酸化層)の厚さは、例えば媒体断面の透過型電子顕微鏡(TEM)写真により求めることができる。

【0012】配向制御下地膜3は、配向制御膜4の配向性を向上させるとともに、結晶粒を微細化するために設けられるものであり、配向制御下地膜3の材料としては、NiAl、FeAl、CoFe、CoZr、NiTi、AlCo、AlRu、CoTiのうち1種または2種以上の合金を主成分とするものを挙げることができる。なお主成分とは当該成分を50at%を越えて含むことを意味する。また、これらの合金にCr、Nb、V、W、Mo、B、O、N、Ru、Nd等を添加した材料を用いることもできる。上記2元系合金(NiAl、FeAl、CoFe、CoZr、NiTi、AlCo、AlRu、CoTi)を用いる場合には、この合金を構成する2つの成分の含有率を、いずれも40~60at%(好ましくは45~55at%)とするのが好まし

い。配向制御下地膜3の材料としては、B2構造をとるものが好適である。配向制御下地膜3の厚さは、0.1~20nmとするのが好ましい。また、配向制御下地膜3には、融点が1200℃以上であるものを用いると、結晶粒径を小さくできるため好ましい。

【0013】配向制御膜4は、直上に位置する垂直磁性膜5の配向性や結晶粒径を制御するために設けられた膜である。配向制御膜4は、Ruおよび/またはRe(以下、第1元素ということがある)と、この第1元素に対し固溶可能な第2元素とを含む合金からなるものとすることができる。

【0014】第2元素は、第1元素に対し、固溶可能であるが、固溶限界を有する(限られた組成範囲においてのみ固溶する)元素である。また第2元素は、その単体結晶が常温においてhcp構造をとらない元素である。この第2元素としては、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Ni、Pd、Pt、Irのうちから選ばれる少なくとも1種を挙げることができる。これら元素の常温における単体の結晶構造、RuおよびReに対する最大固溶度、単体結晶のa軸長さを表1に示す。表1には、RuおよびReの単体結晶構造を併せて示す。

【0015】

【表1】

元素	単体の結晶構造	a 軸長 (nm)	最大固溶度	
			対Ru (at%)	対Re (at%)
V	bcc	0.30240	31	12
Ta	bcc	0.33030	28	5.1
W	bcc	0.31652	48	20
Pt	fcc	0.39236	21	40
Pd	fcc	0.38903	17	2
Nb	bcc	0.33004	29	4
Ni	fcc	0.35240	50	17.7
Mn	cubic	0.89126	51	不明
Mo	bcc	0.31470	51.5	15
Ir	fcc	0.38392	49	44
Cr	bcc	0.28848	52	25
Ru	hcp	0.27058	—	—
Re	hcp	0.27609	—	—

cubic: 立方最密構造

【0016】表1に示すように、ここに示す元素は、RuおよびReに対する固溶度が限界値(最大固溶度)を有する。なおReに対するMnの最大固溶度は不明であるが、MnはReに対し固溶限界を有する元素であることが確認されている。また表1より、ここに示す元素の単体の結晶構造は、hcp構造をとらないことがわかる。

【0017】配向制御膜4に用いられる合金の具体例としては、Ru-V、Ru-Nb、Ru-Ta、Ru-Cr、Ru-Mo、Ru-W、Ru-Mn、Ru-Ni、Ru-Pd、Ru-Pt、Ru-Ir、Re-V、Re-Nb、Re-Ta、Re-Cr、Re-Mo、Re-

W、Re-Mn、Re-Ni、Re-Pd、Re-Pt、Re-Irを挙げることができる。

【0018】配向制御膜4を構成する合金中の第2元素の含有率は、1～50at%（好ましくは1～40at%）とするのが好適である。この含有率が上記範囲未満である場合には、配向制御膜4の結晶粒径が大きくなり、垂直磁性膜5における磁性粒子の粗大化を招くため好ましくない。また第2元素含有率が上記範囲を越える場合には、配向制御膜4の配向性が悪化し、垂直磁性膜5の配向性が劣化しやすくなる。また、配向制御膜4には、第1および第2元素だけでなく、配向制御膜4の結晶構造を悪化させない範囲で他の元素を含有する合金を用いることもできる。

【0019】配向制御膜4には、Si酸化物、Zr酸化物、Hf酸化物、Ti酸化物、Al酸化物、C、Bのうちから選ばれる少なくとも1種を、第1元素（Ruおよび/またはRe）に添加した合金を用いることもできる。この合金の具体例としては、Ru-SiO₂、Ru-ZrO₂、Ru-HfO₂、Ru-TiO₂、Ru-Al₂O₃、Ru-C、Ru-B、Re-SiO₂、Re-ZrO₂、Re-HfO₂、Re-TiO₂、Re-Al₂O₃、Re-C、Re-Bを挙げることができる。配向制御膜4を構成する合金中において、上記材料（Si酸化物、Zr酸化物、Hf酸化物、Ti酸化物、Al酸化物、C、Bのうち1種以上）の含有率は、1～50at%（好ましくは1～40at%）とするのが好適である。この含有率が上記範囲未満である場合には、配向制御膜4の結晶粒径が大きくなり、垂直磁性膜5における磁性粒子の粗大化を招くため好ましくない。またこの含有率が上記範囲を越える場合には、配向制御膜4の配向性が悪化し、垂直磁性膜5の配向性が劣化しやすくなる。

【0020】配向制御膜4の厚さは、1～50nm（好ましくは1～30nm）とするのが好適である。この膜厚が上記範囲未満であると、垂直磁性膜5の結晶配向性を高める効果が不十分となりやすい。またこの膜厚が上記範囲を越えると、配向制御膜4内で結晶粒の粒径が大きくなり、垂直磁性膜5における磁性粒子が粗大化しやすくなる。また記録再生時における磁気ヘッドと軟磁性下地膜2との距離が大きくなり、再生信号の分解能が低下し、ノイズ特性が劣化するため好ましくない。配向制御膜4は、少なくとも表面（図中上面）がhcp構造をなすものであることが好ましい。

【0021】垂直磁性膜5は、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した磁性膜であり、この垂直磁性膜5には、Co合金を用いることが好ましい。例えば、CoCrPt合金やCoPt合金を用いることができる。またこれらの合金にTa、Zr、Nb、Cu、Re、Ru、V、Ni、Mn、Ge、Si、B、O、Nなどから選ばれる少なくとも1種の元素を添加した合金を用いること

ができる。

【0022】垂直磁性膜5は、上記Co合金からなる均一な単層構造とすることもできるが、遷移金属（Co、Co合金）からなる層と貴金属（Pt、Pd等）からなる層とを積層した多層構造とすることもできる。このCo合金には、上記CoCrPt系合金やCoPt系合金などを用いることができる。CoCrPt系合金を用いる場合には、垂直磁気異方性を高めるため、Pt含有率を8～24at%とすることが好ましい。貴金属からなる層の厚さは、0.4～1.4nmの範囲とするのが好ましい。これは、貴金属層の厚さが0.4nmより小さくなると、保磁力H_cや逆磁区核生成磁界が低下するとともにその層厚の設定が難しくなり、1.4nmより大きくなると、ノイズ特性が悪化するためである。遷移金属からなる層の厚さは、0.1～0.6nm（好ましくは0.1～0.4nm）とするのが好適である。この遷移金属層は、薄すぎれば保磁力H_c、逆磁区核生成磁界が低下するとともに厚さの設定が難しくなり、厚すぎればノイズ特性が悪化する。垂直磁性膜5においては、これら遷移金属層と貴金属層のうちいずれを最上層としてもかまわないが、最下層は貴金属層とするのが好ましい。

【0023】上記単層構造型、積層構造型の磁性膜の構成材料はいずれも多結晶構造をとるが、本発明の磁気記録媒体では、非晶質構造をとる材料を使用することもできる。具体的には、希土類元素を含む合金（TbFeCo系合金など）を用いることができる。

【0024】垂直磁性膜5の膜厚は、目的とする再生出力によって適宜最適化すればよいが、垂直磁性膜5が厚すぎる場合には、ノイズ特性が悪化する、分解能が低下する等の問題が起こりやすいため、実用上は3～100nmであることが好ましい。垂直磁性膜5は、hcp構造をなすものであることが好ましい。

【0025】垂直磁性膜5と軟磁性下地膜2との間隔、すなわち図1に示す間隔Aは、60nm以下（好ましくは40nm以下、さらに好ましくは20nm以下）とするのが好ましい。この間隔Aを上記範囲とすることによって、記録再生時に磁気ヘッドと垂直磁性膜5と軟磁性下地膜2との間に形成される閉磁路を安定化し、磁束の出入りの効率を高め、記録再生特性、熱揺らぎ特性、記録分解能などを向上させることができるようになる。間隔Aが上記範囲を越えると、記録再生時に磁気ヘッドからの磁束が軟磁性下地膜2に届きにくくなり、上記各特性が劣化する。

【0026】保護膜6は、垂直磁性膜5の腐食を防ぐとともに、磁気ヘッドが媒体に接触したときに媒体表面の損傷を防ぎ、かつ磁気ヘッドと媒体の間の潤滑特性を確保するためのもので、従来公知の材料を使用することが可能であり、例えばC、SiO₂、ZrO₂の単一組成、またはこれらを主成分とし他元素を含むものが使用可能

である。保護膜 6 の厚さは、1 ~ 1 0 nm の範囲とするのが望ましい。

【0 0 2 7】潤滑膜 7 には、パーフルオロポリエーテル、フッ素化アルコール、フッ素化カルボン酸など公知の潤滑剤を使用することができる。その種類および膜厚は、使用される保護膜や潤滑剤の特性に応じて適宜設定することができる。

【0 0 2 8】上記構成の磁気記録媒体を製造するには、図 1 に示す基板 1 上に、スパッタ法などにより軟磁性下地膜 2 を形成し、次いで、必要に応じてこの軟磁性膜 2 の表面に酸化処理を施し、次いで配向制御下地膜 3、配向制御膜 4、垂直磁性膜 5 を順次スパッタ法などにより形成する。次いで、スパッタ法、CVD 法、イオンビーム法等によって保護膜 6 を形成した後、ディップコーティング法、スピンコート法などにより潤滑膜 7 を形成する。

【0 0 2 9】軟磁性下地膜 2 の表面に酸化処理を施す場合には、軟磁性下地膜 2 を形成した後、軟磁性下地膜 2 を酸素含有ガスに曝す方法や、軟磁性下地膜 2 の表面に近い部分を成膜する際のプロセスガス中に酸素を導入する方法を採ることができる。軟磁性下地膜 2 の表面を酸素含有ガスに曝す場合には、軟磁性下地膜 2 を、酸素をアルゴンや窒素で希釈した希釈ガスや純酸素に 0. 1 ~ 3 0 秒程度接触させればよい。また軟磁性下地膜 2 を大気に曝す方法を採用することもできる。具体的には、 10^{-4} ~ 10^{-6} Pa の真空度に対して 10^{-3} Pa 以上の酸素ガス圧の雰囲気中軟磁性下地膜 2 表面を 0. 1 ~ 3 0 秒間曝すことで、好ましい酸化状態を得ることができる。軟磁性下地膜 2 を酸素含有ガスに曝す際には、使用する酸素の量、酸素への曝露時間を適宜設定することで酸化の度合いを調節することができる。特に酸素をアルゴン等の希ガスで希釈したガスを用いる場合には、ガスの希釈率の設定によって軟磁性下地膜 2 表面の酸化の度合いの調整が容易になる。軟磁性下地膜 2 の成膜用のプロセスガスに酸素を導入する場合には、例えば成膜法としてスパッタ法を用い、成膜時間の一部のみ（例えば成膜終了前の 1 秒間）に、酸素を含有させたプロセスガスを用いてスパッタを行う方法をとることができる。このプロセスガスとしては、例えばアルゴンに酸素を体積率で 0. 0 5 ~ 1 0 % 程度混合したガスが好適に用いられる。この軟磁性下地膜 2 の表面酸化によって、軟磁性下地膜 2 の最表面の磁気的な揺らぎを抑え、軟磁性下地膜 2 上に形成される配向制御下地膜 3、配向制御膜 4 の結晶粒を微細化してノイズ特性の改善効果を得ることができる。また軟磁性下地膜 2 表面の酸化部分のバリア層的機能により、軟磁性下地膜 2 または非磁性基板 1 から腐食性物質が媒体表面に移動することを抑え、媒体表面の腐食発生を防ぐことができる。

【0 0 3 0】配向制御膜 4 に、第 1 元素（Ru および／または Re）と第 2 元素（V、Nb、Ta、Cr、M

o、W、Mn、Ni、Pd、Pt、Ir など）を含む合金を用いる場合には、この合金からなるターゲットを用いて、スパッタ法により配向制御膜 4 を形成することができる。

【0 0 3 1】配向制御膜 4 に、上記酸化物（Si 酸化物、Zr 酸化物、Hf 酸化物、Ti 酸化物、Al 酸化物のうちから選ばれる少なくとも 1 種）を含む第 1 元素合金を用いる場合には、この酸化物と第 1 元素とを含む材料からなるターゲットを用いて配向制御膜 4 を形成することができる。また Si、Zr、Hf、Ti、Al のうち少なくとも 1 種と、第 1 元素とを含む材料からなるターゲットを用い、酸素を含有するプロセスガスを用いて配向制御膜 4 を形成してもよい。

【0 0 3 2】垂直磁性膜 5 を、遷移金属層と貴金属層からなる多層構造とする場合には、遷移金属（Co、Co 合金）からなる第 1 のターゲットと、貴金属（Pt、Pd 等）からなる第 2 のターゲットを交互に用いて、それぞれのターゲットの材料を交互にスパッタすることにより垂直磁性膜 5 を形成する。

【0 0 3 3】保護膜 6 の形成方法としては、カーボンターゲットを用いたスパッタ法や、CVD 法、イオンビーム法を挙げることができる。また、 SiO_2 や ZrO_2 のターゲットを用いた RF スパッタ、あるいは Si や Zr のターゲットを用い、プロセスガスとして酸素を含むガスを用いる反応性スパッタによって、 SiO_2 や ZrO_2 からなる保護膜 6 を形成する方法を適用することができる。CVD 法、イオンビーム法を用いる場合には、極めて硬度の高い保護膜 6 を形成することができ、スパッタ法により形成された保護膜に比べ、その膜厚を大幅に小さくすることが可能となるため、記録再生時のスペーシングロス小さくし、高密度の記録再生を行うことができる。

【0 0 3 4】本実施形態の磁気記録媒体では、配向制御膜 4 が、第 1 元素と、この第 1 元素に対し固溶可能な第 2 元素とを含む合金からなり、第 1 元素が Ru および／または Re であり、第 2 元素が、第 1 元素に対する固溶限界を有し、かつその単体結晶が hcp 構造をとらないものである構成によって、配向制御膜 4 の結晶配向性を高め、垂直磁性膜 5 の結晶配向性を向上させることができる。また配向制御膜 4 において結晶粒を小粒径化し、垂直磁性膜 5 において磁性粒子を微細化することができる。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。

【0 0 3 5】配向制御膜 4 を、上記第 1 および第 2 元素を含む合金からなるものとすることによって、優れた磁気特性が得られる理由は、次に示すとおりであると考えることができる。第 2 元素は、第 1 元素に対し固溶可能であるものの、固溶限界を有する元素である。さらに、第 1 元素が、単体結晶が hcp 構造をとる元素であるのに対し、第 2 元素は、単体結晶が hcp 構造をとらない

元素である。このように、第2元素は、固溶性および結晶構造の点で第1元素とは異なる性質をもつため、配向制御膜4内で結晶粒が成長する際に、第2元素が析出した粒界層が形成されやすくなると考えられる。このため、配向制御膜4内において、粒径が小さく、かつ均一な結晶粒が数多く形成される。この第2元素を含む粒界層は、配向制御膜4の影響下で成長する垂直磁性膜5における粒界層の形成を促し、垂直磁性膜5において、微細かつ均一な磁性粒子が形成される。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。

【0036】また、配向制御膜4において、結晶粒が成長する際に、この結晶粒の配向面は、この結晶粒に隣接して成長する粒界層の影響を受けると考えられる。この粒界層が第2元素を多く含むため、結晶粒の結晶面は、この第2元素の種類や含有率に応じて一定となりやすい。このため、配向制御膜4の結晶粒の配向面は均一となる。よって、配向制御膜4の影響下で成長する垂直磁性膜5において、結晶配向性を高めることができる。従って、保磁力、再生出力などの磁気特性をさらに向上させることができる。

【0037】これに対し、第1元素に対し固溶限界をもたず（すなわち全組成にわたって固溶する）、かつhcp構造をとる元素（例えばCo）を含む合金を配向制御膜4に用いた場合には、この元素（Coなど）が、第1元素とよく似た性質を持つことから、第1元素に対し抵抗なく固溶するため、粒界層が形成されにくく、結晶粒径が大きくなりやすい。このため、垂直磁性膜5において、磁性粒子が粗大かつ不均一となりやすくなる。

【0038】また配向制御膜4に、Si酸化物、Zr酸化物、Hf酸化物、Ti酸化物、Al酸化物、C、Bのうちから選ばれる少なくとも1種を、Ruおよび／またはReに添加した合金を用いることによって、配向制御膜4および垂直磁性膜5の結晶配向性を向上させることができる。また配向制御膜4において結晶粒を小粒径化し、垂直磁性膜5において磁性粒子を微細化することができる。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。

【0039】配向制御膜4に、上記合金を用いることによって、優れた磁気特性が得られる理由は、次に示すとおりであると考えることができる。上記酸化物、C、Bは、第1元素（Ruおよび／またはRe）に対し固溶しない物質であるため、配向制御膜4内で結晶粒が成長する際に、結晶粒に比べ粒界層中に析出しやすいため、配向制御膜4において、粒界層が形成されやすくなる。またこの粒界層が幅の広いものとなりやすくなる。このため、配向制御膜4内において、粒径が小さく、かつ均一な結晶粒が数多く形成される。また結晶粒が互いに大きく離間した状態となる。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能とな

る。

【0040】また、配向制御膜4において、結晶粒の結晶面は、粒界層に含まれる上記材料（上記酸化物、C、B）種類や含有率に応じて一定となりやすい。このため、配向制御膜4の結晶粒の配向面は均一となる。よって、配向制御膜4の影響下で成長する垂直磁性膜5において、結晶配向性を高めることができる。従って、保磁力、再生出力などの磁気特性をさらに向上させることができる。

【0041】また、垂直磁性膜5の結晶配向性を向上させることができるため、垂直磁性膜5の磁気異方性を高めることができる。このため、記録再生時において磁気ヘッドと垂直磁性膜5と軟磁性下地膜2との間に形成される閉磁路が、垂直磁性膜5において不安定化するのを防ぎ、安定した閉磁路を形成することができる。このため、磁束の出入りの効率を高め、記録再生特性、熱揺らぎ特性、記録分解能などを向上させることができる。

【0042】また、この磁気記録媒体では、Ruおよび／またはReに、上記材料（第2元素、上記酸化物、C、B）を含有させた合金を用いるので、高価なRuおよび／またはReを単独で用いる場合に比べ、材料コストを削減することができる。従って、製造コストの低減が可能となる。

【0043】本実施形態では、軟磁性下地膜2と配向制御膜4との間に、NiAl等からなる配向制御下地膜3を設けた。配向制御膜4の構成材料であるRu合金、Re合金は結晶粒径が大きくなりやすい性質があるが、本実施形態では、結晶粒微細化膜として機能する配向制御下地膜3を設けることによって、配向制御膜4の結晶を微細化し、その上に形成される垂直磁性膜5の結晶粒径を小さくすることができる。このため、さらなるノイズ低減が可能となる。配向制御下地膜3を設けることによって配向制御膜4の結晶の微細化が可能となるのは、配向制御下地膜3（NiAl等）の結晶粒径が小さくなるためであると考えられる。

【0044】またCo系軟磁性材料（CoZr系、CoZrNb系、CoZrTa系、CoZrCr系、CoZrMo系合金等）、Fe系軟磁性材料（FeCo系、FeNi系、FeAl系、FeCr系合金等）などからなる軟磁性下地膜2上に、Ru合金やRe合金からなる配向制御膜4を、直接形成する場合には、これら軟磁性下地膜2と配向制御膜4との間の結晶性の違いから、配向制御膜4の初期成長時において核形成が起こりにくくなり、配向制御膜4において結晶粒径が不均一となりやすい。これに対し、本実施形態では、NiAlなどからなる配向制御下地膜3が、結晶性の点で配向制御膜4に似通っているため、配向制御膜4の初期成長時における核形成性が良好となり、均一な結晶粒が形成されやすくなる。従って、本実施形態では、配向制御下地膜3を設けることによって、配向制御膜4において粒径が小さくか

つ均一な結晶粒が形成され、いっそうのノイズ低減が可能となる。

【0045】本実施形態の製造方法では、配向制御膜4に、上記第1および第2元素を含む合金を用いるので、配向制御膜4および垂直磁性膜5の結晶配向性を向上させることができる。また配向制御膜4において結晶粒を小粒径化し、垂直磁性膜5において磁性粒子を微細化することができる。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。

【0046】また、配向制御膜4に、上記酸化物、C、Bを含む第1元素合金を用いることによって、配向制御膜4および垂直磁性膜5の結晶配向性を向上させ、優れた磁気異方性を得ることができる。また配向制御膜4において結晶粒を小粒径化し、垂直磁性膜5において磁性粒子を微細化することができる。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。

【0047】図2に示すように、本発明の磁気記録媒体では、配向制御膜4と垂直磁性膜5との間に、非磁性材料からなる非磁性中間膜8を設けることができる。非磁性中間膜8には、Co合金を用いることができる。このCo合金としては、CoCrを用いることができる。またTa、Zr、Nb、Cu、Re、Ru、Ni、Mn、Ge、Si、O、N、Bから選ばれる1種または2種以上の元素をCoCrに添加した合金を用いることができる。またTa、Zr、Nb、Cu、Re、Ru、Ni、Mn、Ge、Si、O、N、Bから選ばれる1種または2種以上の元素と、Coとを含む非磁性のCo合金を用いることもできる。非磁性中間膜8は、厚すぎると垂直磁性膜5と軟磁性下地膜2との距離が大きくなることにより分解能が低下しノイズ特性が悪化するため、厚さを20nm以下とするのが好ましく、10nm以下とするのがより好ましい。非磁性中間膜8を設けることによって、垂直磁性膜5の配向性を向上させ保磁力を高めることができる。

【0048】図3に示すように、本発明の磁気記録媒体では、軟磁性下地膜2と基板1との間に、面内磁気異方性を有する硬磁性材料からなる硬磁性膜9を設けることもできる。硬磁性膜9に用いられる材料としては、CoCr合金を用いることができる。また遷移金属と希土類元素との合金からなる磁性材料(CoSm合金など)を用いることもできる。硬磁性膜9は、保磁力Hcが500(Oe)以上(好ましくは1000(Oe)以上)であることが好ましい。硬磁性膜9の厚さは、20~150nm(好ましくは40~70nm)とするのが好ましい。硬磁性膜9は、軟磁性下地膜2が基板半径方向の磁壁を形成しないようにするため、基板中心から放射状の方向に磁化され、軟磁性下地膜2との間に交換結合が形成されていることが好ましい。硬磁性膜9の直下には、CrまたはCr合金からなる下地膜(図示略)を設ける

のが好ましい。

【0049】硬磁性膜9を設けることによって、軟磁性下地膜2が形成する巨大な磁区によるスパイクノイズの発生を防ぐことができ、エラーレート特性に優れ、高密度記録が可能な磁気記録媒体を得ることができる。これは、以下の理由による。軟磁性下地膜2は、保磁力が小さく磁化の方向が変わりやすいために、基板1の面内方向に巨大な磁区を形成する。この軟磁性下地膜2中の磁区の境界である磁壁は、スパイクノイズ発生の原因となり、磁気記録媒体のエラーレートを低下させる要因となることがある。硬磁性膜9を軟磁性下地膜2と基板1との間に設けることにより、硬磁性膜9と軟磁性下地膜2を交換結合させ、軟磁性下地膜2の磁化方向を強制的に基板1半径方向に向け、上記巨大磁区が形成されないようにすることができる。このため、スパイクノイズ発生を防ぐことができる。

【0050】図4は、本発明に係る磁気記録再生装置の一例を示す断面構成図である。この図に示す磁気記録再生装置は、上記構成の磁気記録媒体10と、この磁気記録媒体10を回転駆動させる媒体駆動部11と、磁気記録媒体10に対して情報の記録再生を行う磁気ヘッド12と、磁気ヘッド12を駆動させるヘッド駆動部13と、記録再生信号処理系14とを備えている。記録再生信号系14は、入力されたデータを処理して記録信号を磁気ヘッド12に送ったり、磁気ヘッド12からの再生信号を処理してデータを出力することができるようになっている。

【0051】磁気ヘッド12としては、単磁極ヘッドを用いることができる。図5は、単磁極ヘッドの一例を示すもので、単磁極ヘッド12は、磁極15と、コイル16とから概略構成されている。磁極15は、幅の狭い主磁極17と幅広の補助磁極18とを有する側面視略コ字状に形成され、主磁極17は、記録時に垂直磁性膜5に印加される磁界を発生し、かつ再生時に垂直磁性膜5からの磁束を検出することができるようになっている。

【0052】単磁極ヘッド12を用いて、磁気記録媒体10への記録を行う際には、主磁極17の先端から発せられた磁束が、垂直磁性膜5を、基板1に対し垂直な方向に磁化させる。この際、磁気記録媒体10には軟磁性下地膜2が設けられているため、主磁極17からの磁束は、垂直磁性膜5、軟磁性下地膜2を通して補助磁極18に至る閉磁路を形成する。この閉磁路が単磁極ヘッド12と磁気記録媒体10との間に形成されることにより、磁束の出入りの効率が増し、高密度の記録再生が可能になる。なお、軟磁性膜2と補助磁極18との間の磁束は、主磁極17と軟磁性膜2との間の磁束とは逆向きになるが、補助磁極18の面積は主磁極17に比べて十分に広いため、補助磁極18からの磁束密度は十分に小さくなり、この補助磁極18からの磁束により垂直磁性膜5の磁化が影響を受けることはない。また本発明で

は、磁気ヘッドとして、単磁極ヘッド以外のもの、例えば再生部に巨大磁気抵抗 (GMR) 素子を備えた複合型薄膜磁気記録ヘッドを用いることもできる。

【0053】本発明の磁気記録媒体は、磁気記録媒体10の配向制御膜4に、上記第1および第2元素を含む合金（または上記酸化物、C、Bを含む第1元素合金）を用いるので、配向制御膜4および垂直磁性膜5の結晶配向性を向上させることができる。また配向制御膜4において結晶粒を小粒径化し、垂直磁性膜5において磁性粒子を微細化することができる。よって、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。従って、高記録密度化を図ることができる。

【0054】

【実施例】以下、実施例を示して本発明の作用効果を明確にする。

（実施例1～36）洗浄済みのガラス基板1（オハラ社製、外径2.5インチ）をDCマグネトロンスパッタ装置（アネルバ社製C-3010）の成膜チャンバ内に收容し、到達真空度 1×10^{-6} Paとなるまで成膜チャンバ内を排気した後、このガラス基板1上に、100℃の温度条件で89 at% Co-4 at% Zr-7 at% Nbからなる軟磁性下地膜2（厚さ100 nm）をスパッタ法により形成した。次いで、200℃の温度条件で、軟磁性下地膜2上に、50 at% Ni-50 at% Alからなる配向制御下地膜3（厚さ8 nm）と、配向制御膜4（厚さ5 nm）とをスパッタ法により形成した。配向制御膜4には、第1原料（RuまたはRe）と、第2

原料（V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Ni、Pd、Pt、Ir、SiO₂、ZrO₂、HfO₂、TiO₂、Al₂O₃、C、またはB）とからなる合金を用いた。第2原料の含有率は表2に示した通りとした。次いで、62 at% Co-20 at% Cr-14 at% Pt-4 at% Bからなる垂直磁性膜5（厚さ30 nm）を形成した。上記スパッタリング工程においては、成膜用のプロセスガスとしてアルゴンをを用い、ガス圧力0.5 Paにて成膜を行った。次いで、CVD法によりカーボンからなる保護膜6（厚さ5 nm）を形成した。次いで、ディップコーティング法により、パーフルオロポリエーテルからなる潤滑膜7（厚さ2 nm）を形成し、磁気記録媒体を得た。

【0055】（比較例1、2）配向制御膜を、RuまたはReからなるものとする以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体を作製した。

【0056】各磁気記録媒体の磁気特性を、GUZIK社製リードライトアナライザRWA1632、およびスピンスターDS1701MPを用いて測定した。磁気特性の評価には、磁気ヘッドとして単磁極ヘッドを用い、線記録密度100 kFCI、エラーレート600 kFCI（再生時）にて測定を行った。結果を表2に示す。H_cは、磁気記録媒体を基板1に対し垂直な方向に磁化させたときの保磁力を示す。

【0057】

【表2】

	配向制御膜	第 2 原料 の含有率 (at%)	H c (Oe)	再生出力 (mV)	S N R m (dB)
実施例 1	Ru-V	25	4354	2.87	17.69
実施例 2	Ru-Nb	25	4199	2.86	17.74
実施例 3	Ru-Ta	15	4229	2.97	17.71
実施例 4	Ru-Cr	40	4075	2.98	17.80
実施例 5	Ru-Mo	40	4137	2.96	17.66
実施例 6	Ru-W	40	4144	2.91	17.58
実施例 7	Ru-Mn	40	4055	2.84	17.77
実施例 8	Ru-Ni	40	4412	3.01	17.82
実施例 9	Ru-Pd	15	4130	2.86	17.78
実施例 10	Ru-Pt	15	4096	2.99	17.73
実施例 11	Ru-Ir	40	4095	2.86	17.61
実施例 12	Ru-SiO ₂	20	4022	2.95	18.10
実施例 13	Ru-ZrO ₂	20	4200	2.96	17.78
実施例 14	Ru-HfO ₂	20	4024	3.00	17.78
実施例 15	Ru-TiO ₂	20	4291	2.89	17.72
実施例 16	Ru-Al ₂ O ₃	20	4112	2.98	17.59
実施例 17	Ru-C	25	3933	2.89	17.56
実施例 18	Ru-B	25	4099	2.87	17.73
実施例 19	Re-V	5	4073	2.84	17.66
実施例 20	Re-Nb	5	4092	2.88	17.68
実施例 21	Re-Ta	5	4027	2.80	17.77
実施例 22	Re-Cr	15	3998	2.96	17.76
実施例 23	Re-Mo	15	4211	2.90	17.62
実施例 24	Re-W	15	4038	2.86	17.58
実施例 25	Re-Mn	15	3991	2.79	17.73
実施例 26	Re-Ni	15	3800	2.91	17.81
実施例 27	Re-Pd	40	4148	2.84	17.61
実施例 28	Re-Pt	40	3927	2.86	17.50
実施例 29	Re-Ir	40	3892	2.81	17.65
実施例 30	Re-SiO ₂	20	3783	2.86	18.21
実施例 31	Re-ZrO ₂	20	4082	2.90	17.71
実施例 32	Re-HfO ₂	20	4088	2.86	17.60
実施例 33	Re-TiO ₂	20	3974	2.89	17.79
実施例 34	Re-Al ₂ O ₃	20	3966	2.76	17.64
実施例 35	Re-C	15	4173	2.88	17.52
実施例 36	Re-B	15	4237	2.86	17.66
比較例 1	Ru	—	3404	2.84	14.04
比較例 2	Re	—	3128	2.79	13.81

【0058】表 2 より、配向制御膜 4 に Ru または Re を用いた比較例に比べ、Ru または Re に上記第 2 原料を添加した合金を配向制御膜 4 に用いた実施例では、保磁力 Hc、再生出力、SNR について優れた結果が得られたことがわかる。

【0059】（実施例 37）配向制御下地膜 3 の厚さを変えることによって軟磁性下地膜 2 と垂直磁性膜 5 との距離を変化させること以外は実施例 1 と同様にして磁気記録媒体を作製した。これら磁気記録媒体のオーバーライト（Over Wright、以下、OW という）を測定した結果を図 6 に示す。図 6 より、軟磁性下地膜 2 と垂直磁性膜 5 との間隔が 60 nm を越える場合には OW が 35 dB 以下となり再生特性が低くなるのに対し、この間隔を 60 nm 以下とすることによって、優れた再生特性を得ることができたことがわかる。

【0060】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の磁気記録媒体にあっては、配向制御膜が、第 1 元素と、この第 1

元素に対し固溶可能な第 2 元素とを含む合金からなり、第 1 元素が Ru および／または Re であり、第 2 元素が、第 1 元素に対する固溶限界を有し、かつその単体結晶が hcp 構造をとらないものである構成によって、配向制御膜の結晶配向性を高め、垂直磁性膜の結晶配向性を向上させることができる。また配向制御膜において結晶粒を小粒径化し、垂直磁性膜において磁性粒子を微細化することができる。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。

【0061】また配向制御膜に、Si 酸化物、Zr 酸化物、Hf 酸化物、Ti 酸化物、Al 酸化物、C、B のうちから選ばれる少なくとも 1 種を、Ru および／または Re に添加した合金を用いることによって、配向制御膜および垂直磁性膜の結晶配向性を向上させることができる。また配向制御膜において結晶粒を小粒径化し、垂直磁性膜において磁性粒子を微細化することができる。従って、保磁力を高め、再生出力を向上させるとともに、ノイズ低減が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の磁気記録媒体の第 1 の実施形態を示す一部断面図である。

【図 2】 本発明の磁気記録媒体の第 2 の実施形態を示す一部断面図である。

【図 3】 本発明の磁気記録媒体の第 3 の実施形態を示す一部断面図である。

【図 4】 本発明の磁気記録再生装置の一例を示す概

略構成図である。


【図 5】 図 4 に示す磁気記録再生装置に使用される磁気ヘッドの一例を示

【図 6】 試験結果を示すグラフである。


【符号の説明】

1…非磁性基板、2…軟磁性下地膜、3…配向制御下地膜、4…配向制御膜、5…垂直磁性膜、6…保護膜、10…磁気記録媒体、12…磁気ヘッド


【図 1】




【図 2】




【図 5】




【図 3】



【図 4】



【図 6】



フロントページの続き

(72)発明者 坂脇 彰
千葉県市原市八幡海岸通 5 番の 1 昭和電
工エイチ・ディー株式会社内

(72)発明者 楊 輝
千葉県市原市八幡海岸通 5 番の 1 昭和電
工エイチ・ディー株式会社内

(72)発明者 國分 誠人
千葉県市原市八幡海岸通 5 番の 1 昭和電
工エイチ・ディー株式会社内

(72)発明者 酒井 浩志
千葉県市原市八幡海岸通 5 番の 1 昭和電
工エイチ・ディー株式会社内
F ターム(参考) 5D006 CA01 CA06 DA08 EA03
5D112 AA03 BD03 BD08